



Infästning väggar och tak

Använd erforderliga infästningar för respektive material enligt listan nedan. I väggarna finns också rördragningar med både el och vatten. Vid minsta tveksamhet ta kontakt med fastighetsförvaltare.

Innerväggar:

Gips- stålregelavstånd max c/c (centrum regel till centrum regel) 450 mm.

Betong

Ytterväggar:

Gips- stålregelavstånd max c/c (centrum regel till centrum regel) 600 mm.

Badrumsväggar:

Betong

Tak:

Betong

Instruktion för upphängning av armatur och dyl. i innertak.

Innertaket består av betong. Typ av infästning skall anpassas till armaturens utformning och vikt.

Koral 40 mm



Reaktion vid brandpåverkan Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.
Reaktion vid brandpåverkan klassificeras i enlighet med EN 13501-1



Brandmotstånd Stenullskärnan i ROCKFON produkterna är obrännbar och har en smältpunkt på över 1000 grader C, vilket ger skydd vid brand.
Några ROCKFON undertak har testats i enlighet med den Europeiska standarden 13501-2 och nationella standarder.



Fuktbeständighet och böjhållfasthet Upp till 100% RH
ROCKFONs undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. Acklimatisering är inte nödvändig. De kan installeras i ett mycket tidigt skede av projektet (innan fönstren är monterade och byggnaden därmed är förseglad). Den låga vikten tillsammans med skivornas icke hygroskopiska egenskaper minimerar den slutliga vikten på det färdiga undertaket. ROCKFON undertaksskivor är primärt klassificerade i Klass 1/C/0N i enlighet med EN 13964 . Modulstorlekar med bredd över 700 mm har Klass 2/C/0N.



Ljusreflektion 86%
Ljusreflektion uttrycks i % och mäts i enlighet med ISO 7724-2.



Rengöring Dammsugning
Avtorkning med fuktig trasa

Dammsugning:

Ytan kan dammsugas med en mjuk borske.

Avtorkning med fuktig trasa:

Ytan kan rengöras genom avtorkning med en hårt urvriden svamp eller trasa med lätt basiskt rengöringsmedel (pH mellan 7 och 9). Rengöringsmedlet får inte innehålla alkohol, ammoniak eller klor. vi rekommenderar att hela ytan rengörs eftersom den avtorkade ytan blir något blankare.



Miljö 100 % återvinningsbar